

## 2K-Aqua Härter 2380



spezieller Härter für 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 und 2K-Aqua Whiteboard 2384

### Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 und 2K-Aqua Whiteboard 2384.

### Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

### Werkstoffbeschreibung

**Farbton** farblos

**Werkstoffbasis** aliphatisches Polyisocyanat

**Flammpunkt** > +61 °C

**Dichte** ca. 1,09–1,13 g/cm<sup>3</sup>

**Verpackung** 125 ml Härter für 875 ml bzw. 625 ml Stammmaterial  
500 ml Härter für 3,5 l bzw. 2,5 l Stammmaterial  
(Stammack und Härter in separaten Gebinden)

### Verarbeitung

**Anmischen** Vor der Härterzugabe 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebundes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt 2K-Aqua Seidenmattlack 2388, 2K-Aqua Mattlack 2390, 2K-Aqua Durakett 2394 bzw. 2K-Aqua Whiteboard 2384 beachten.

**Verträglichkeit** Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

**Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +8 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten.

## Verarbeitung

**Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## Deklaration

**Produkt-Code** PU30.  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise

**Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de