Praxismerkblatt

Creativ Floc-Finish 48



emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, farblos, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 1, seidenmatt, für innen



Anwendungsbereich

Als spezielle Schlussbeschichtung im Creativ Floc-System. Zur hochstrapazierfähigen Versiegelung der dekorativ gestalteten Oberflächen. Auch einsetzbar als farblose Schlussbeschichtung auf stark beanspruchten Flächen, z. B. in Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Treppenhäusern, Ferienwohnungen, Hotelzimmern, Büroräumen und Küchen.

Eigenschaften

- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- auf Reinacrylat-Basis
- wasserbasiert
- geruchsarm
- schmutzunempfindlich
- diffusionsfähig
- leicht verarbeitbar

Werkstoffbeschreibung

Farbton farblos

Werkstoffbasis Reinacrylat-Copolymer

Dichte ca. 1,05 g/cm³

Klassifizierung nach

rung nach Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 1 EN 13300 Glanz: G2b mittlerer Glanz (seidenmatt)

maximale Korngröße: S1 fein

Verpackung 151



Verarbeitung

Verdünnung Unverdünnt verarbeiten.

Abtönen Nicht abtönen.

Verträglichkeit Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag Creativ Floc-Finish 48 kann im Streich-, Roll- und Airless-Spritzver-

fahren verarbeitet werden. Im Streich- und Rollverfahren satt und gleichmäßig mit der Kurzflor-Farbwalze 1217 auftragen. Beim Airless-

Spritzauftrag mit der Kurzflor-Farbwalze 1217 nachrollen.

Verbrauch Ca. 120 ml/m² je Anstrich.

Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Spritzdaten

Spritzsystem	Düse	Spritzwinkel	Druck	Verdünnung
Airless	0,021–0,027 inch	40°–80°	150 bar	unverdünnt

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 4–6 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Hinweise Enthält Konservierungsmittel

Spritznebel nicht einatmen

Produkt-Code BSW20

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.



Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung

- Die aufgetragene Creativ Floc-Beschichtung muss ausreichend durchgetrocknet sein.
- Alle hochstehenden und schlecht haftenden Dekochips sind durch Abbürsten zu entfernen.
- Alle anderen Untergründe müssen fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen den Verbund störenden Zwischenschichten sein.
- Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Schlussbeschichtung

Creativ Floc-Finish 48 in ausreichender Schicht mit einer Kurzflor-Farbwalze gleichmäßig auftragen. Zur Vermeidung von Ansätzen die farblose Schlussbeschichtung nass in nass überlappend auftragen. Bei eventuellen Glanzgradunterschieden nach dem ersten Auftrag die Flächen nochmals mit Creativ Floc-Finish 48 beschichten.

Hinweise

Ausbesserungen

Ausbesserungen in der Fläche zeichnen sich, je nach Objektsituation, mehr oder wenig stark ab. Dieses ist gemäß BFS-Merkblatt Nr. 25, Punkt 4.2.2.1, Abschnitt e) unvermeidlich.

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter: Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux Weseler Straße 401 48163 Münster Tel. +49 251 7188-0 Fax +49 251 7188-105 info@brillux.de www.brillux.de

