

Prüfbericht Nr. 22 100 0123-03

28.05.2019

Auftraggeber

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401

48163 Münster

Auftragsdatum:

12.03.2019

Probeneingang:

12.03.2019

Prüfzeitraum bis:

17.05.2019

Auftrag

Prüfung von Stahlblechen im neutralen Salzsprühnebel und im Kondenswasser-Konstantklima nach DIN EN ISO 12944-6:2018-06 "Beschichtungssysteme – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme – Teil 6: Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen".

Probenart

Dem Materialprüfungsamt wurden vom Auftraggeber drei Exemplare eines Stahlbleches zur Verfügung gestellt. Die Stahlbleche sind mit einer weißen Beschichtung versehen und haben die Maße 300 mm x 200 mm x 2 mm. Die Stahlbleche tragen die interne Bezeichnung AA-19008-C und sind vom Auftraggeber wie folgt gekennzeichnet:

Verzinkter Stahl
2x MP-Dickschicht 229 (weiß)

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfberichts ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieser Prüfbericht umfasst 2 Seiten und 1 Seite Anlagen.

Beschreibung der Prüfung / zugrunde liegenden Vorschriften

Prüfung von Stahlblechen durch künstliche Korrosionsbelastung im Sprühnebel mit einer neutralen 5%-igen Natriumchloridlösung bei 35 ± 2 °C nach DIN EN ISO 9227:2017-07 „Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären – Salzsprühnebelprüfungen“ und Prüfung durch künstliche Korrosionsbelastung im Kondenswasser – Konstantklima nach DIN EN ISO 6270-1:2018-04 „Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit – Teil 1: Kondensation“. Die Belastungsdauer entspricht der Korrosivitätskategorie „C3 sehr hoch“ nach DIN EN ISO 12944-6:2018-06 Tabelle 1 (720 Stunden im neutralen Salzsprühnebel / 480 Stunden im Kondenswasser – Konstantklima). Alle Bleche wurden vor der Prüfung mit einem Ritz und einem Gitterschnitt versehen.

Ergebnisse der Prüfung

Nach der Beanspruchung wurden die Prüfstücke aus der Klimakammer entnommen und für 1 Stunde getrocknet. Danach wurden die Prüfstücke mit Leitungswasser gespült und nochmals getrocknet.

Bei der anschließenden, visuellen Prüfung wurden folgende Ergebnisse festgestellt (eine tabellarische Auflistung der Ergebnisse findet sich im Anhang):

Die Prüfstücke entsprechen den in DIN EN ISO 12944-06:2018-06 Tabelle 1 geforderten Eigenschaften für die Korrosivitätskategorie „C3 sehr hoch“.

Dortmund, 28. Mai 2019

im Auftrag




Frank

Sachbearbeiter

Ergebnisse der Prüfung

Herstellerangaben	
Klasse	C3 sehr hoch
Schichtdicke	120 µm

Prüfung	Kategorie	Ergebnis
Kondensation	Prüfdauer	28.03.2019 - 17.04.2019
Kondensation	Blasengrad	0 (S0)
Kondensation	Rostgrad	Ri 0
Kondensation	Rissgrad	0 (S0)
Kondensation	Abblätterung	0 (S0)
Salzsprühnebel	Prüfdauer	17.04.2019 - 17.05.2019
Salzsprühnebel	Blasengrad	0 (S0)
Salzsprühnebel	Rostgrad	Ri 0
Salzsprühnebel	Rissgrad	0 (S0)
Salzsprühnebel	Abblätterung	0 (S0)
Salzsprühnebel	Korrosion am Ritz	0,0 mm