

## Floortec Quarzsand 1526

feuergetrocknet, pH-neutral, hydroklassiert,  
Korngröße fein (0,1–0,4 mm) bzw. grob (0,2–0,7 mm)



### Anwendungsbereich

Reiner Kristall-Quarzsand als Zuschlagstoff für zweikomponentige Bodenbeschichtungen zur Erstellung von Kratzspachtelungen, spachtelfähigen oder rutschgehemmten Beschichtungen sowie zum Abstreuen frischer Grundierungen und Beschichtungen. Darüber hinaus auch als Ergänzungsprodukt in Kreativtechniken einsetzbar.

### Eigenschaften

- feuergetrocknet
- mehrfach gewaschen
- hydroklassiert
- pH-neutral
- hoher Helligkeitsgrad
- hohe chemische und mineralogische Reinheit
- frei von Humin- und Schlämmstoffen, löslichen Salzen sowie sonstigen Verunreinigungen.

### Werkstoffbeschreibung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Farbton</b>        | cremeweiß  |
| <b>Werkstoffbasis</b> | natürlicher Kristall-Quarzsand, physikalisch aufbereitet     |
| <b>Kornform</b>       | kubisch-kantengerundet                                       |
| <b>Nennkorngröße</b>  | fein – Sieblinie: 0,1–0,4 mm<br>grob – Sieblinie: 0,2–0,7 mm |
| <b>Verpackung</b>     | 25 kg  |

## Verarbeitung

**Einrühren** Floortec Quarzsand 1526 immer nach dem Anmischen und Umtopfen des jeweiligen Beschichtungsmaterials im vorgegebenen Mischungsverhältnis ein- bzw. unterrühren.

**Mischungsverhältnis/Verbrauch** Das jeweilige Mischungsverhältnis sowie der Verbrauch sind abhängig vom Einsatzgebiet. Zur jeweiligen Verwendung die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten. Darüber hinaus ist der Verbrauch abhängig von der Untergrundrauigkeit sowie der Objekt- und Werkstofftemperatur.

## Lagerung

Kühl und trocken. Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

## Hinweise

**Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de