

## Briplast Flexofill 1897



verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Universal-Tubenspachtel auf Acrylat-Basis, weiß, für außen und innen



### Anwendungsbereich

Für dünn-schichtige Glatt- und Renovierspachtelungen kleineren Umfangs. Auf z. B. Außenputz und Innenputz, Beton, grundierten Metallen, intakten Dispersionsfarbenanstrichen und (nur innen) auf grundiertem Holz.

### Eigenschaften

- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- verarbeitungsfertig
- matt
- schnell trocknend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- gut füllend
- schleifbar
- mit Lack- und Dispersionsfarben überarbeitbar
- für außen und innen

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	weiß
<b>Werkstoffbasis</b>	weiße hochwertige Marmormehle
<b>Korngröße</b>	max. 0,03 mm
<b>Dichte</b>	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verpackung</b>	500 ml Tube

## Verarbeitung

- Verdünnung** Unverdünnt verarbeiten.
- Verträglichkeit** Nicht mit andersartigen Materialien mischen.
- Auftrag** Briplast Flexofill 1897 mit einem rostfreien Spachtel auftragen und glätten. Beim Ausfüllen größerer Löcher das Material in mehreren Schichten auftragen, um Rissbildung und Beifallen zu vermeiden.
- Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.
- Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Schleif- und überarbeitbar nach Durchtrocknung der Spachtelung, bei dünnen Schichten in der Regel nach ca. 1 Stunde. Die Trocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und der Dicke der gesamten Spachtelschicht.

## Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebände dicht verschließen.

## Deklaration

- Produkt-Code** BSW20  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Beschichtungsaufbau

- Untergrundvorbehandlung** Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Größere Löcher und Fugen mit Briplast Planofill 1875 ausfüllen. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

### Systemaufbau mit Spachtelung, außen und innen

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Schlussbeschichtung
Normalputz <sup>1)</sup> (Kalk-Zementmörtel und Zementmörtel), Beton, grundiertes Metall, intakte Dispersionsfarbenanstriche usw. außen und innen		je nach Erfordernis 1–2x Briplast Flexofill 1897	je nach Auswahl mit Lack- und Dispersionsfarben, Plastikmassen usw.
unbehandelte Eisen-/ Stahlbauteile außen und innen	Haftgrund 850 (außen 2x)		
unbehandeltes Holz innen	Impredur Grund 835		

<sup>1)</sup> Mindestdruckfestigkeit > 2,0 N/mm<sup>2</sup> (Druckfestigkeitskategorie CS II und CS III)

## Hinweise

- Dünne Schichten auftragen** Briplast Flexofill 1897 zur Vermeidung einer Rissgefahr nur in dünnen Schichten auftragen, ggf. mehrmals.
- Schutzausrüstung beim Schleifen** Bei Schleifarbeiten empfehlen wir das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (geeignete Schutzbrille und Staubmaske).
- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de