

Dolomit ELF Trend 952



Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Beschichtungsstoff
Dichte	ca. 1,52 g/cm ³
Verbrauch	ca. 130–150 ml/m ²
Glanzgrad	stumpfmatt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	BSW20
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 %
VOC-Gehalt LEED (less water)	< 1 g/l
Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01	ja
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)
Halogenierte Treibmittel	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

Inhaltsstoffe

Blauer Engel RAL-UZ 102	ja
TÜV-schadstoffgeprüft	ja

Gebäudezertifizierung

DGNB (Version 2015.2)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenbereich wie Spachtel (auch Dispersions-spachtel) sowie Tapeten, Vliese, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten.	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen dekorative Spachtelmas-sen (inkl. Q-Spachtelungen).	VOC	ja	ja	ja	ja
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenbereich wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Beton-spachtel). Nicht betrachtet werden Betonflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	Gemeint sind staubbin-dende Beschichtungen, Grundbeschichtungen (z. B. Tiefengrund, Betonkon-takt), Bodenbeschichtun-gen ohne spezielle Be-ständigkeitsanforderun-gen, Betonschutzbeschich-tungen und Abdichtungen unter Fliesen.	VOC	ja	ja	ja	ja
33	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI						

LEED

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113) Flats

VOC-Limit 50 g/l

Limit erfüllt ja

Sonstiges (LEED)

Credit MR 4 Recyclinganteil (aus Endnutzerquellen) > % 0 %
 Recyclinganteil (aus produktionsrelevanten Quellen) > % 0 %

Credit MR 5 Regionale Materialien (Umkreis von 800 km) > % 63,1 %

Produktionsort
 Brillux GmbH & Co. KG
 Weseler Straße 401
 48163 Münster
 Deutschland

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de