

## Holzentgrauer 1024

gebrauchsfertig, wasserverdünnbar, intensiv wirksam,  
für außen



### Anwendungsbereich

Zum Reinigen und Entgrauen von verwitterten Holzoberflächen im Außenbereich. Einsetzbar auf Hart- oder Nadelholz, z. B. Douglasie, Eiche, Kiefer, Lärche, Meranti, Red Cedar oder Robinie. Speziell zur Vorbereitung von Holzoberflächen wie z. B. Sichtschutzelemente, Gartenmöbel und Holzfassaden. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen!

### Eigenschaften

- tropfgehemmt
- intensiv wirksam
- bleicht und frischt auf
- für außen
- gibt Holz seine natürliche Farbe zurück

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	klar
<b>Werkstoffbasis</b>	Bleichmittel auf Sauerstoffbasis – Oxalsäure und nichtionische Tenside (<5%)
<b>Dichte</b>	ca. 1,007 g/cm <sup>3</sup>
<b>ph-Wert</b>	ca. 1 – stark sauer!
<b>Verpackung</b>	5 l

## Verarbeitung

<b>Verdünnung</b>	Unverdünnt verarbeiten.
<b>Verträglichkeit</b>	Nicht mit andersartigen Materialien mischen.
<b>Vorreinigen</b>	Staub und groben Schmutz mit einem Besen oder Tuch von der Oberfläche entfernen.
<b>Schutzabdeckung</b>	Angrenzende nicht zu behandelnde Oberflächen, insbesondere säureempfindliche Flächen, sorgfältig abdecken und schützen.
<b>Auftrag</b>	Oberfläche vorreinigen. Holzoberfläche mit sauberem, klarem Wasser vornässen. Holzentgrauer 1024 mit metallfreiem Kunststoffpinsel, z. B. Uni-Plus-Pinsel, satt auftragen und mindestens 10 Minuten einwirken lassen. Die Flächen z. B. mit der Schrubberbürste 1745 oder einem Schleifvlies entlang der Holzfaser kräftig nacharbeiten. Die bearbeiteten Flächen sofort mit Wasser, z. B. mit Gartenschlauch, gründlich abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Behandlung wiederholen. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Behandlung der Holzoberflächen im System mit z. B. Brillux Holzlasuren im gewünschten Farbton.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 150–200 ml/m <sup>2</sup> je Auftrag. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5 °C bis max. +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Überarbeitbar nach ausreichender Trocknung der Holzflächen. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

## Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

## Deklaration

<b>Hinweis</b>	Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
<b>Produkt-Code</b>	GG70 Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise

<b>Empfindliche Oberflächen abdecken</b>	Säureempfindliche Oberflächen durch sorgfältiges Abdecken mit z. B. Schutzfolie schützen.
<b>Metallkontakt meiden</b>	Den Kontakt mit Metall vermeiden. Nur kunststoffgebundene Pinsel oder Kunststoffbürsten verwenden.
<b>Keine Hochdruckreinigung</b>	Zur Nachreinigung möglichst keinen Hochdruck-Reiniger einsetzen, da hierdurch die Holzoberfläche aufgeraut wird.
<b>Flächen schleifen</b>	Zur Entfernung von bleibenden Flecken und Verfärbungen und zum Erreichen einer glatten Oberfläche die trockene Holzoberfläche zusätzlich schleifen. Den Schleifstaub gründlich entfernen.
<b>Weitere Angaben</b>	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de