CreaGlas PU-Härter 3472

spezieller Härter für CreaGlas 2K-PU-Finish 3471

Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit CreaGlas 2K-PU-Finish 3471.

Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In den Gebindegrößen abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

Werkstoffbeschreibung

Farbton	gelblich
Werkstoffbasis	aliphatisches Polyisocyanat
Flammpunkt	> +61 °C
Dichte	ca. 1,1 g/cm³
Verpackung	800 g Härter für 5 kg Stammmaterial 2,4 kg Härter für 15 kg Stammmaterial (Stammlack und Härter in separaten Gebinden)

Verarbeitung

Anmischen	Vor der Härterzugabe CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 beachten.
Verträglichkeit	Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C und bis max. +25 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Netzmittel.

Brillux
..mehr als Farbe

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Produkt-Code

PU10
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de

Brillux
..mehr als Farbe