

Hartschaumkleber 391



verarbeitungsfertiger, spachtelfähiger Dispersionskleber für innen

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten im Innenbereich, z. B. extrudierten bzw. expandierten Isolierplatten, Decken- und Sichtplatten, Untertapeten.

Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- gutes Klebevermögen
- spachtelfähig
- leicht verarbeitbar
- für innen

Werkstoffbeschreibung

Farbton	naturfarben
Werkstoffbasis	Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion mit mineralischen Füllstoffen
Dichte	ca. 1,65–1,7 g/cm ³
Verpackung	15 kg

Verarbeitung

Verdünnung	In der Regel nicht erforderlich, da verarbeitungsfertig eingestellt. Je nach Untergrundsaugfähigkeit und Objektsituation gegebenenfalls geringfügig mit Wasser verdünnen.
Abtönen	Nicht abtönen.
Verträglichkeit	Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Verarbeitung

Auftrag	Hartschaumkleber 391 mit einem Zahnspachtel (Zahnung ca. 4 mm) ganzflächig auf den Untergrund oder die Platte gleichmäßig auftragen. Die Hartschaumplatten sofort unter leichtem Druck auf den Untergrund auflegen und durch leichtes Hin- und Herbewegen „einschwemmen“.
Verbrauch	Ca. 1,0–1,5 kg/m ² bei 4 mm Zahnung, auf glattem Untergrund Genauere Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +18 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

In der Regel nach ca. 12 Stunden, abhängig von der Untergrund- und Objektsituation sowie dem verklebten Material.
Bei niedrigerer Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit bzw. schwach saugenden Untergründen längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebände dicht verschließen.

Deklaration

Hinweis	Enthält Konservierungsmittel
Produkt-Code	BSW20 Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none">- Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein- vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen- nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen- reversible, wasserempfindliche Anstriche (z. B. Leimfarbe) gründlich abwaschen- intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern- Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturreste restlos entfernen- Nachputzstellen fachgerecht flutieren- siehe auch VOB Teil C, DIN 18363 und 18366 jeweils Abschnitt 3
Grundierung	Stark saugende Untergründe z. B. Gipsputz, Gipskarton usw. je nach Erfordernis mit Lacryl Tiefgrund 595 oder Tiefgrund 545 grundieren.
Verklebung	Ganzflächige Verklebung von Hartschaumplatten, z. B. Isolierplatten, Decken- und Sichtplatten sowie Untertapeten mit Hartschaumkleber 391. Abschließende Weiterbearbeitung, z. B. Beschichtung, nach ausreichender Trocknung der Verklebung.

Hinweise

Feuchtbereiche Nicht für die Verklebung in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen verwenden.

Weitere Angaben Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de