

Hartschaumkleber 391

verarbeitungsfertig, spachtelfähig,
auf Dispersionsbasis, für innen

Eigenschaften

Spachtelfähiger Dispersionskleber für innen. Naturfarben, Verarbeitungsfertig, mit gutem Klebvermögen und leicht verarbeitbar.

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten im Innenbereich, z. B. extrudierten bzw. expandierten Isolierplatten, Decken- und Sichtplatten, Untertapeten.

Werkstoffbeschreibung

Farbton: naturfarben

Werkstoffbasis: Acrylat-Copolymer mit mineralischen Füllstoffen

Dichte: ca. 1,65–1,7 g/cm³

Verpackung: 7 kg, 15 kg

Verarbeitung

Verdünnung

Nicht erforderlich, da verarbeitungsfertig eingestellt. Je nach Untergrundaufgähigkeit und Objektsituation gegebenenfalls geringfügig mit Wasser.

Abtönen

Nicht abtönen.

Verträglichkeit

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag

Hartschaumkleber 391 mit einem Zahnpachtel (Zahnung ca. 4 mm) ganzflächig auf den Untergrund oder die Platte gleichmäßig auftragen. Die Hartschaumplatten sofort unter leichtem Druck auf den Untergrund auflegen und durch leichtes Hin- und Herbewegen „einschwemmen“.

Verbrauch auf glattem

Untergrund:

Ca. 1,0–1,5 kg/m² bei 4 mm Zahnung.

Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung

(+20 °C, 65 % r. F.)

Trocknen in der Regel nach ca. 12 Stunden, abhängig von der Untergrund- und Objektsituation sowie dem verklebten Material. Bei der Verklebung von z. B. Thermopete grundiert 3097, die überarbeitet werden sollen, eine Trocknungszeit von mind. 24 Stunden einhalten.

Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit bzw. schwach saugenden Untergründen längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Hinweis

Enthält Konservierungsmittel.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

M-DF01.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

Grundierung

Stark saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskarton usw. je nach Erfordernis mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder Tiefgrund 545 grundieren.

Verklebung

Ganzflächige Verklebung von Hartschaumplatten, z. B. Untertapeten innen, mit Hartschaumkleber 391. Abschließende Weiterbearbeitung, z. B. Beschichtung, nach Trocknung der Verklebung.

Hinweise

Bei Feuchtbereichen

Nicht für die Verklebung in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen verwenden.

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 251 7188-705
Tel. +49 251 7188-240
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de