

Creativ Hydro- Imprägnierung 81

**farbloser Überzug für Creativ Sentimento 78,
emissionsarm, lösemittelfrei, wasserbasiert,
tief eindringend, für innen**

Eigenschaften

Wasserbasierter, tief eindringender, nicht Film bildender Überzug auf Dispersionsbasis, mit hydrophobierender Wirkung, emissionsarm und lösemittelfrei. Farblos, seidenmatt bis seidenglänzend, UV- und alkalibeständig. Verringert die Saugfähigkeit und stellt so eine unempfindlichere Oberfläche gegen kurzzeitige Wassereinwirkung her. Bewirkt bei Ausführungstechniken mit nicht verdichteter Fläche eine leichte Oberflächenverfestigung. Beugt insgesamt einer vorzeitigen Verschmutzung der Flächen vor.

Anwendungsbereich

Zur farblosen Imprägnierung vom mit Creativ Sentimento 78 erstellten Flächen im Innenbereich. Als zusätzlicher Überzug zur Herstellung einer unempfindlicheren Oberfläche gegen kurzzeitige Wassereinwirkung. Auch mit zusätzlicher Imprägnierung bleibt der Anwendungsbereich auf trockene Innenbereiche ohne Feuchtigkeitsbelastung beschränkt.

Werkstoffbeschreibung

Farbton: farblos

Glanzgrad: seidenmatt bis seidenglänzend, abhängig von der zu imprägnierenden Ausführungstechnik mit Creativ Sentimento 78.

Werkstoffbasis: Mikropolymeremulsion, Naturwachs vergütet

Dichte: ca. 1,00 g/cm³

Verpackung: 5 l

Verarbeitung

Verdünnung

In der Regel unverdünnt verarbeiten. Falls erforderlich, z. B. bei verpressten, schwach saugenden Flächen, bis ca. 10 % mit Wasser verdünnen.

Abtönen

Nicht abtönen.

Verträglichkeit

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag

Creativ Hydro-Imprägnierung 81 in ein sauberes Gefäß umfüllen und im Streichauftrag mit der Streichbürste, oval 1175 nass in feucht von unten nach oben bahnenweise gleichmäßig auftragen. Nur so viel Material abfüllen, wie kurzfristig verarbeitet werden kann.

Creativ Hydro-Imprägnierung 81 in Bahnen mit einer Breite von max. 0,60 m bei einer Raumhöhe von ca. 2,50 m auftragen. Die einzelnen Bahnen leicht diagonal, wolzig überlappend anlegen, damit sich kein geradliniger Verlauf abzeichnet. Ansätze und Abläufer unbedingt vermeiden.

Verbrauch

Ca. 120–150 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C und bis max. +20 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung Zugluft, hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Verarbeitungszeit

Das abgefüllte Material innerhalb des Tages verarbeiten und nicht in das Originalgebinde zurückfüllen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Trocken nach ca. 12 Stunden. Nach der Verarbeitung für eine zügige Trocknung durch gute Belüftung sorgen. Bei niedrigerer Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Hinweis

Enthält Konservierungsmittel.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

M-GF01.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbereitung

Die mit Creativ Sentimento 78 erstellten, mineralischen Flächen müssen fest, trocken, sauber, trag- und saugfähig sein. Nach vollständiger Durchtrocknung können die Flächen zusätzlich imprägniert werden.

Imprägnierung

Creativ Hydro-Imprägnierung 81 im Streichauftrag 1x nass in feucht gleichmäßig auftragen.

Hinweise

Schutzmaßnahmen

Haut und Augen bei der Verarbeitung schützen. Bei Schleifarbeiten geeigneten Atemschutz anlegen. Glas, Keramik, Naturstein und Metall sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser reinigen.

Klimaanlagen o. Ä. abschalten

Vor der Ausführung sind Klimaanlagen, Raumluftentfeuchter o. Ä. abzuschalten, da diese die einwandfreie, ansatzlose Ausführung erheblich beeinträchtigen bzw. kaum umsetzbar machen.

Wasser kurzfristig entfernen

Auf der Fläche entstehende Wassertropfen und Abläufer kurzfristig abwischen.

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-240
Tel. +49 (0)251 7188-764
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuell gültige Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de