

## Floortec Thixofix 837

spezielles Thixotropiermittel, leicht misch- und unterrührbar,  
zur Erhöhung der Standfestigkeit



### Anwendungsbereich

Als Zusatzmittel in Floortec Epoxi- und Polyurethanharz-Beschichtungen zur Steuerung der Verlaufseigenschaften. Erhöht die Standfestigkeit der Beschichtungen für den Einsatz an senkrechten Flächen im Balkon-Beschichtungssystem.

### Eigenschaften

- gebrauchsfertig
- pulverförmig
- leicht unterzurühren
- nicht koagulierend
- alterungs-, wetter- und lichtbeständig
- leicht verarbeitbar

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	weiß
<b>Werkstoffbasis</b>	Hochdisperse Kieselsäure
<b>Dichte</b>	ca. 0,60 g/cm <sup>3</sup> , bei 20 °C
<b>Verpackung</b>	5 l

## Verarbeitung

<b>Mischungsverhältnis</b>	Ca. 0,5-1,0 Liter (30–60 g) Floortec Thixofix 837 pro 1 Liter Beschichtungsmaterial. Die Zugabemenge ist variabel je nach Einsatzgebiet und abhängig von dem eingesetzten Material und dem vorgesehenen Anwendungsbereich. Auf gründliches Unterrühren und Einmischen achten.
<b>Verträglichkeit</b>	Nur mit den angegebenen Materialien im entsprechenden Mischungsverhältnis mischen.
<b>Anmischen</b>	Die jeweilige Floortec-Bodenbeschichtung zunächst gemäß Verarbeitungsangaben anrühren. Floortec Thixofix 837 in die homogen gemischte Masse in erforderlicher Menge intensiv einmischen. Die angemischte Beschichtung in gleichmäßiger Schichtdicke im Streich- und Rollverfahren zügig verarbeiten.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 0,5-1,0 Liter (30–60 g) pro 1 Liter Beschichtungsmaterial. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Nach Gebrauch sofort mit Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915 oder Pinselschnellreiniger 111.

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. 24 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig. Anbruchgebände dicht verschließen.

## Deklaration

<b>Produkt-Code</b>	Nicht vergeben. Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
---------------------	--

## Hinweise

<b>Vorsichtig einfüllen</b>	Vorsichtig, in windstillem Bereich in das Beschichtungsmaterial einfüllen. Das sehr leichte Material wird schnell vom Wind verteilt.
<b>Verkürzt die Verarbeitungszeit</b>	Die Zugabe von Floortec Thixofix 837 verkürzt die verarbeitungssoffene Zeit.
<b>Weitere Angaben</b>	Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de