

Floortec Dekochips 843



lichte, wetterbeständige Dekochips zur Einstreuung in Floortec Bodenbeschichtungen

Anwendungsbereich

Zur zusätzlichen dekorativen Oberflächengestaltung einer Vielzahl von Bodenbeschichtungen im Außen- und Innenbereich.

Eigenschaften

- lichte
- wetterbeständig
- zum Einstreuen in frische Bodenbeschichtungen
- große Gestaltungsvielfalt
- vermindert die Rutschgefahr
- im Systemaufbau mit Floortec 2K-Purolid T 876, seidematt und Floortec 2K-Purolid T 877, seidenglänzend bzw. in den Balkonbeschichtungssystemen mit Floortec Topcon T 834
- optionale Ergänzung von Creativ Floc 47 Glitzerzusatz

Werkstoffbeschreibung

Farbtöne	3 Grundmischungen, 6 Uni-Töne, 1 Glitzerzusatz nach Farbfächer Bodenbeschichtungen
Glanzgrad	matt
Werkstoffbasis	Dekochips: trockenes Produkt aus Kunstharz-Dispersion nach DIN 55945 Glitzerzusatz: Naturlimner aus Schichtsilikat
Verpackung	5 kg Grundmischungen 1 kg Uni-Töne 150 g Glitzerzusatz

Verarbeitung

Verträglichkeit	Die Grundmischungen und Unifarbtöne sind im beliebigen Verhältnis miteinander mischbar.
Effektzusatz (optional)	Bei Bedarf kann den Floortec Dekochips 843 der Creativ Flocc 47 Glitzerzusatz zugegeben werden. Wir empfehlen hierzu immer volle Gebindeeinheiten zur Nachstellung des Mischungsverhältnisses zu verwenden. Empfohlenes Mischungsverhältnis: 150 g Creativ Flocc 47 Glitzerzusatz zu 5 kg Floortec-Dekochips 843.
Auftrag	<p>Die Floortec Dekochips 843 nur in den dafür vorgesehenen Bodenbeschichtungen bzw. -versiegelungen anwenden. Die Floortec Dekochips 843 von Hand oder maschinell gleichmäßig in die noch frische, nicht in der Abbindephase befindliche Bodenbeschichtung einstreuen, sodass ein gleichmäßiges, offenes Dekorbild entsteht.</p> <p>Die Floortec Dekochips 843 nicht direkt in die Beschichtung „werfen“, sondern leicht schräg hochwerfen und von oben in die Beschichtung fallen lassen. Abgegrenzte Teilflächen immer in einem Zug bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden.</p> <p>Alternative Einstreuverfahren, wie die Verwendung einer Trichterpistole, Einstreudose oder eines Handstreugeräts, sind je nach Objektsituation möglich.</p> <p>Je nach Systemaufbau sind die Floortec Dekochips 843 im Anschluss mit Floortec 2K-Purolid T 876, seidenmatt, Floortec 2K-Purolid T 877, seidenglänzend oder Floortec Topcon T 834 zu versiegeln.</p> <p>Alternativ können die Floortec Dekochips 843, jedoch nur in Kombination mit den Balkonbeschichtungen Floortec Topcon F 828 oder Floortec 2K-Sealcon Top 832, auch in vollflächiger Abdeckung eingebracht werden. Hierzu die Floortec Dekochips 843 im Überschuss voll abdeckend in die frische Beschichtung einstreuen, sodass die Bodenfläche vollständig bedeckt ist. Die Flächen nach Trocknung gründlich abfegen und absaugen, sodass alle losen und schlecht haftenden Floortec Dekochips 843 entfernt sind. Zur ausreichenden Einbindung der Floortec Dekochips 843 sind die Flächen bei vollflächiger Abdeckung immer zweimal mit Floortec Topcon T 834 zu versiegeln.</p>
Verbrauch	ca. 30–50 g/m ² bei offenem Dekorbild ca. 700–800 g/m ² bei vollflächiger Abdeckung (abweichend bei der Grundmischung im Farbton „920 Diamant“ ca. 1,0–1,1 kg/m ²) Genauere Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	richtet sich nach den Angaben im Praxismerkblatt der zu gestaltenden Bodenbeschichtung
Werkzeugreinigung	ohne Wasser trocken reinigen

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Unter Beachtung der jeweiligen Trocknungs- und Überarbeitungszeiten der eingesetzten Bodenbeschichtung überarbeitbar mit Floortec 2K-Purolid T 876 und Floortec 2K-Purolid T 877 bzw. in den Balkonbeschichtungssystemen mit Floortec Topcon T 834.

Lagerung

Kühl und trocken. Anbruchgebände dicht verschließen. Im dicht verschlossenen Originalgebände mindestens 5 Jahre lagerfähig.

Deklaration

Produkt-Code Nicht benannt
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

- Zusammenhängende Flächen** Die Beschichtung von zusammenhängenden Flächen nur mit dem Material einer Chargennummer ausführen.
- Begehen frisch abgestreuter Flächen** Beim Begehen von mit Floortec Dekochips 843 abgestreuten, nicht versiegelten Flächen Überzieh-Schuhe 1846 tragen um Verschmutzungen und mechanische Beanspruchungen vermeiden.
- Flächen mit Dekochips** Durch die farblose Versiegelung werden die Systemeigenschaften der eingesetzten Bodenbeschichtung beeinflusst. Mit Floortec Dekochips 843 und farbloser Versiegelung behandelte Flächen besitzen die Eigenschaften der jeweiligen farblosen Versiegelung.
- Nutzung und Beanspruchung** Versiegelungen und Beschichtungen auf Bodenflächen unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß. Die individuelle Nutzungsdauer ist im wesentlichen abhängig von der Schichtdicke und der Intensität der Beanspruchung.
- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:
Tel. +49 251 7188-239
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de
oder Ihr persönlicher Kontakt im Technischen Außendienst.

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitenden/Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblatts mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de