

Creativ Vivalin Fassadenlasur 866

**geruchsarme, matte Dispersionslasur für außen,
zur kreativen Fassadengestaltung auf glatten
oder strukturierten gestrichenen Untergründen**

Eigenschaften

Wetterbeständige, matte Dispersionslasur auf Reinacrylat-Basis. Wasserbasiert, geruchsarm und diffusionsfähig. Vivalin Fassadenlasur 866 kann bei Bedarf als „Protect-Qualität“ – werkseitig mit Filmkonservierung ausgerüstet – bestellt werden.

Anwendungsbereich

Für mediterrane und kreative Fassadengestaltungen mit lasurartiger Oberfläche. Einsetzbar auf strukturierten oder glatten gestrichenen Untergründen, z. B. Normalputz (MG PII, PIII, in Abhängigkeit der Druckfestigkeit), organisch gebundenen Putzen. Auf Flächen mit lang anhaltender Feuchtebelastung (abhängig von Standort und Konstruktion) sowie an hoch wärme gedämmten Fassaden besteht ein Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Für diese Flächen empfehlen wir, Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 als „Protect Qualität“ einzusetzen (weitere Angaben hierzu unter Hinweis beachten).

Werkstoffbeschreibung

Farbtöne: 72 Dekolasurfarbtöne nach Farbtonkarte „Creativ Lasurtechniken“.

Glanzgrad: matt

Werkstoffbasis: Reinacrylat-Copolymer

Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Verpackung: 2,5 l, 10 l

Verarbeitung

Verdünnung

Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 zur Verarbeitung ca. 10 % mit Wasser verdünnen.

Abtönen

Die Lasurfarbtöne sind jeweils untereinander uneingeschränkt mischbar. Durch Zusatz des farblosen Basismaterials lassen sich die Lasurfarbtöne zusätzlich individuell in ihrer Lasurwirkung einstellen. Je mehr farbloses Basismaterial zugegeben wird, desto lasurartiger sind die Farbtöne in ihrer Wirkung.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Auftrag

Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 ist grundsätzlich auf einen deckenden Fassadenanstrich aufzutragen. Wir empfehlen, hierfür Evocryl 200, weiß oder getönt, im Farbton abgestimmt auf den Lasurfarbton einzusetzen. Eine Übersicht der Grundfarbtöne liefert hierzu die Tabelle auf Seite 5. Auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 mit der Streichbürste, oval 1175 verarbeiten. Bei stark strukturierten Untergründen, z. B. Dekorputzflächen, die Universal-Farbwalze 1102 (18 cm breit) einsetzen. Für die Lasurtechnik mit Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 steht eine separate Ausführungsbeschreibung Creativ 3c09 „Lasurtechnik für außen“ inkl. Verbrauchs- und Werkzeugdaten zur Verfügung.

Verbrauch

Ca. 130–170 ml/m² verdünntes Lasurmaterial (entspricht ca. 120–150 ml/m² unverdünnter Lasur). Die Auftragsmenge ist abhängig von der Untergrundsituation. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt oder Musterfertigung ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung

(+20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 6 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration**Hinweis**

Enthält Konservierungsmittel.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

M-DF02.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau**Untergrundvorbereitung**

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein. Mehlkornschichten auf Betonflächen mechanisch oder durch Druckwasserstrahlen entfernen. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergründe anschleifen und säubern. Pilz- und algenbefallene Flächen gründlich reinigen und mit Universal-Desinfektionsmittel 542 * nachbehandeln. (* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.) Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

Erstanstrich

Untergründe	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Lasurauftrag
normal saugende Untergründe außen, z. B. Außenputz (Mörtelgruppe PII, PIII)	Lacryl Tiefgrund ELF 595			
stark saugende Untergründe außen, z. B. Außenputz (Mörtelgruppe PII, PIII), Beton ¹⁾	je nach Erfordernis Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder Tiefgrund 545	Evocryl 200 ²⁾	Evocryl 200 ²⁾	Creativ Vivalin Fassadenlasur 866

¹⁾ Bei dichtem, nicht bzw. schwach saugendem Beton, z. B. Betonfertigteile, gegebenenfalls Probe-
flächen mit Haftgrund ELF 3720 anlegen.

²⁾ Im Farbton abgestimmt auf den nachfolgenden Lasurfarbton.

Überholungsanstrich

Untergründe	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich	Lasurauftrag
organische Beschichtungen, z. B. Dispersionsfarben, organisch gebundene Putze	Haftgrund ELF 3720 ¹⁾	falls erforderlich, Evocryl 200 ^{2) 3)}	Evocryl 200 ³⁾	Creativ Vivalin Fassadenlasur 866

¹⁾ Schadstellen vor dem Grundanstrich mit Tiefgrund 545 oder Lacryl Tiefgrund ELF 595 grundieren.

²⁾ In Abhängigkeit vom Untergrund und Farbton einen Zwischenanstrich mit Evocryl 200 ausführen.

³⁾ Im Farbton abgestimmt auf den nachfolgenden Lasurfarbton.

Hinweise

Schutz der Beschichtung

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, aufgeheizten Untergründen, starkem Wind, Regen usw. auftragen. Falls erforderlich, Schutzmaßnahmen vornehmen.

Kalkausblühungen auf Beton

An Betonfassadenflächen besteht das Risiko von Kalkausblühungen. Durch einen geschlossenen Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von außen unterbunden und dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung einer geschlossenen Beschichtung müssen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester durch z. B. Spachtelung mit Beton-Lunkerspachtel 782 verfüllt werden. Bei vorhandenen Rissen sind rissüberbrückende Beschichtungssysteme mit z. B. Betonfinish 839 oder Betonelast OS 862 einzusetzen.

Farbige Beschichtung WDV

Farbige Schlussbeschichtungen in den WDV-Systemen mit einem Hellbezugswert ≥ 20 sind ohne Einschränkungen ausführbar. Sollen Farbtöne mit einem Hellbezugswert < 20 zur Ausführung kommen, sind die Farbtöne mit dem Brillux Beratungsdienst abzuklären.

Als „Protect-Qualität“

Die mit „Protect“ gekennzeichnete Qualität ist werkseitig mit Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet und sollte daher nur außen eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Bei einer werkseitigen Filmkonservierung der Fassadenlasur sollte immer die Fassadenfarbe für den Zwischen- und Schlussanstrich in „Protect Qualität“ ausgerüstet und in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden.

Schutzkolloide bei Frühfeuchtebelastung

Bei frühzeitiger Feuchtebelastung nach der Applikation (Tauwasser oder Regen) können wasserlösliche Schutzkolloide konzentriert aus dem Anstrichfilm herausgelöst werden und sich an der Beschichtungsoberfläche als glänzende Abläufer darstellen. Beim Auftreten solcher Abläufer die Flächen nicht direkt überarbeiten. Die wasserlöslichen Hilfsstoffe werden durch weitere Feuchtebelastung (Regen) selbsttätig wieder abgewaschen. Soll trotzdem eine direkte Überarbeitung erfolgen, müssen die Ablaufspuren im Vorfeld gründlich mit Wasser abgewaschen werden. Zur Vermeidung die Beschichtungsarbeiten nur bei geeigneten Witterungsverhältnissen ausführen.

Hinterfeuchtung ausschließen

Eine Hinterfeuchtung des Anstriches, z. B. über Anschlüsse, Risse usw., muss ausgeschlossen sein.

Farbtonwirkung

Farbton und Lasureffekt sind erst nach Trocknung eindeutig erkennbar. Die Gesamtwirkung von Creativ Vivalin Fassadenlasur 866 ist von mehreren Faktoren abhängig. Je nach Verarbeitungstechnik, Schichtdicke und Untergrundrauigkeit können die Farbtöne in Wirkung und Intensität variieren. Zur Beurteilung des Farbtons und Lasureffekts empfehlen wir, vor der Ausführung Probeflächen im ausgewählten Farbton sowie der gewünschten Ausführungsart anzulegen. Neben der Anwendung auf weißen Untergründen lassen sich auch auf farbigen Beschichtungen schöne Effekte erzielen. Je näher der Farbton der Grundbeschichtung an dem Lasurfarbton liegt, desto harmonischer wird das Oberflächenbild. Hierzu sind in der nachstehenden Tabelle die abgestimmten Grundfarbtöne je Lasurfarbton nach Farbtonkarte „Creativ Lasurtechniken“ aufgeführt.

Übersicht abgestimmter Grundfarbtöne

Grundfarbtöne für ein harmonisches Oberflächenbild nach Farbtonkarte „Creativ Lasurtechniken“

Lasurfarbton	Grundfarbton	Lasurfarbton	Grundfarbton	Lasurfarbton	Grundfarbton
93.CL.03	03.03.12	30.CL.06	27.15.21	84.CL.03	84.18.09
09.CL.03	03.06.03	30.CL.09	30.15.18	78.CL.09	81.15.12
03.CL.03	03.15.02	30.CL.12	30.09.18	84.CL.06	84.15.12
06.CL.06	03.15.03	39.CL.03	33.15.21	84.CL.09	87.09.18
12.CL.03	09.09.03	39.CL.06	36.06.21	99.CL.03	60.03.24
09.CL.06	09.07.06	36.CL.03	36.09.12	99.CL.06	60.06.24
12.CL.06	12.15.06	42.CL.03	39.12.15	87.CL.03	87.03.06
06.CL.03	09.11.06	42.CL.06	42.12.15	84.CL.15	81.06.18
12.CL.09	12.12.06	42.CL.09	42.12.21	90.CL.03	90.06.09
09.CL.09	12.12.09	48.CL.03	45.18.15	84.CL.12	90.06.15
09.CL.12	09.12.06	45.CL.03	45.18.18	21.CL.09	15.09.12
09.CL.15	09.18.06	51.CL.03	48.12.12	18.CL.09	18.06.21
12.CL.12	12.18.06	51.CL.06	51.18.21	15.CL.09	15.06.15
15.CL.03	15.15.06	51.CL.09	51.09.12	21.CL.12	15.06.21
12.CL.15	12.18.07	51.CL.12	51.12.21	18.CL.12	18.06.12
21.CL.03	18.15.12	57.CL.03	57.06.09	15.CL.12	18.06.17
18.CL.03	15.15.09	54.CL.03	54.15.15	12.CL.18	12.03.06
18.CL.06	18.12.13	60.CL.03	63.18.15	12.CL.21	12.03.09
24.CL.09	21.15.15	57.CL.06	54.12.18	60.CL.06	60.06.09
30.CL.03	27.13.21	69.CL.03	69.18.06	75.CL.03	99.00.24
24.CL.03	24.09.12	72.CL.03	69.18.12	99.CL.09	99.00.42
24.CL.06	24.13.18	72.CL.06	72.18.12	03.CL.01	99.00.27
15.CL.06	15.12.06	72.CL.09	72.18.15	03.CL.01	99.00.45
21.CL.06	21.12.12	78.CL.03	75.15.09		
24.CL.12	24.09.12	78.CL.06	81.06.16		

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 (0)251 7188-705
Tel. +49 (0)251 7188-240
Fax +49 (0)251 7188-106
tb@brillux.de

Ergänzungsprodukte

- Evocryl 200
- Haftgrund ELF 3720
- Lacryl Tiefgrund ELF 595
- Tiefgrund 545

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de