

## Floortec Epoxi-Härter 893

spezieller Epoxi-Härter für Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894



### Anwendungsbereich

Zum Anmischen mit Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894.

### Eigenschaften

Spezieller System-Härter. In der Gebindegröße abgestimmt auf das Mischungsverhältnis.

### Werkstoffbeschreibung

**Farbton** klar, gelblich

**Werkstoffbasis** Epoxidharz

**Dichte** ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Verpackung** 6,3 kg Härter für 23,7 kg Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 (Stammkomponente und Härter in separaten Gebinden)

### Verarbeitung

**Anmischen** Vor der Härterzugabe Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 gründlich und homogen aufrühren. Kurz vor der Verarbeitung Stammmaterial und Härter im angegebenen Mischungsverhältnis mischen. Auf restlose Entleerung des Härtergebindes achten. Die Angaben im Praxismerkblatt Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 beachten.

**Verträglichkeit** Nur mischbar mit den in diesem Praxismerkblatt dafür genannten Materialien.

**Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +10 °C und bis max. +30 °C Luft-, Untergrund- und Werkstofftemperatur verarbeiten. Taupunkttemperatur beachten. Mindestens 3 °C über Taupunkt verarbeiten. Die relative Luftfeuchte darf 80 % nicht überschreiten. Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

**Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch sofort mit Epoxi-Verdünnung 854 reinigen.

## Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## Deklaration

**Produkt-Code** RE30  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Hinweise

**Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de