


Produktname - Name of the product	Lacryl-PU Holzbodenlack 274
Datum der Prüfkörperherstellung Date of the manufacture of the test specimen	25.04.2016
Herstellung des Prüfkörpers durch Preparation of the test specimen by	Herr Dr. Mubarik
verwendete Hilfsmaterialien used auxiliary materials	Glasplatte

Prüfung - Testing		Datum date	Uhrzeit time
Beginn der Vorkonditionierung Start of preconditioning	t_{0-x}	25.04.2016	10:00
Einbringen der Probe in die Prüfkammer und Beginn der Prüfung Placing of the test specimen into the test chamber and start of testing	t_0	06.05.2016	12:00
erste Probenahme first sampling	t_{3d}	09.05.2016	11:30
zweite Probenahme second sampling	t_{7d}	/	/
dritte Probenahme third sampling	t_{28d}	03.06.2016	10:00
Prüfkörperanordnung in der Prüfkammer Arrangement of the test specimen in the test chamber		mitte	
Anwendung der Abbruchkriterien Use of the break-off criteria	/	/	

Prüfkammer - Test chamber			
Hersteller/Typ der Prüfkammer Manufacturer/type of the test chamber		Eigenbau	
Material der Prüfkammer Material of the test chamber		Glas	
Volumen der Prüfkammer Volume of the test chamber	[m ³]	0.02	
Fläche der Probe Area of the test specimen	[m ²]	0.009	
Luftwechselrate Air exchange rate	[h ⁻¹]	0.50	
flächenspezifische Luftdurchflussrate q Area specific air flow rate	[mh ⁻¹]	1.110	
Temperatur Temperature	[°C]	23.0	
relative Luftfeuchte relative humidity	[%]	50.0	

Berücksichtigungsgrenzen - Limits of consideration	C_i [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	
Substanzen mit NIK-Wert Substances with LCI value	0	*) mit Ausnahme aller cancerogenen Substanzen, hier gilt Nachweisgrenze with exception of all carcinogenic substances, detection limit applies here
alle anderen Substanzen*) all other substances	7	
LCI list 2015		
AgBB scheme 2015		

Anmerkungen zur Prüfung (neue Zeile mit [ALT] + [RETURN])
Comments on testing (new line with [ALT] + [RETURN])



Münster, den 06.06.2016

Das Produkt wurde gemäß DIN EN 16402 geprüft. Die Anforderungskriterien nach 28 Tagen werden eingehalten.

Dr. Noman Mubarik
Gruppenleiter

Dr. Dietmar Erber
Abteilungsleiter