

## Werksbescheinigung Nr. 10022

### Prüfbericht zur Bestimmung der Reinigungsfähigkeit von Fußbodenbeschichtungen

#### Prüfung von **Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810**:

#### Durchführung:

1. Applikation der Bodenbeschichtungen auf Eterplanplatten
2. Lagerung 7 Tage bei 23 ± 2°C
3. Belastung der Testflächen mit 17 verschiedenen Substanzen für 24h
4. Aufbringen des **Unireinigers 1032** verdünnt 1:1, Einwirkzeit ca. 10-15 Minuten
5. Abnehmen der Schmutzflotte mit einem Zellstofftuch und händische Entfernung der Flecken, mit anschließender Beurteilung
7. Aufbringen des **RZ Grundreinigers** 1:5 verdünnt, Einwirkzeit 10 – 15 Minuten
8. Mit der Reinigungsmaschine, mit grünem Pad, werden 10 Kreisbewegungen mit 160U/min über die Verschmutzungen ausgeführt
9. Die Schmutzflotte wird mit einem Zellstofftuch abgenommen und die Flecken werden beurteilt

#### Auswertung:

Schmutzbelastung		Auswertung	
		Unireiniger 1032 1:1	RZ Grundreiniger 1 : 5 + Reinigungsmaschine mit grünem Pad
1	Zigaretten Asche	10	10
2	Kaffee	8	10
3	Ketchup	8	8*
4	Rotwein	10	8*
5	Orangensaft	10	10
6	Schmierfett	10	10
7	Mayonnaise	10	9
8	Coca-Cola	10	10
9	Schmalz	10	10
10	Kaugummi	10	10
11	Straßenschmutz	10	10
12	Diesel	10	10
13	Salatöl	10	10
14	Bier	10	10
15	Milch	7	8*
16	Schuhcreme	8	10
17	Edding	3	4
<b>Summe</b>		<b>154</b>	<b>157</b>
<b>Reinigungsfähigkeit</b>		<b>gut</b>	<b>gut</b>

## Bemerkung:

- \* einzelne Flecken wurden durch die Maschine als Glanzscheckigkeit herausgearbeitet
- erneute Erstpflege mit **RZ Elastic Siegel glänzend 3264** erforderlich

## Wertungssystem:

- 10 = keine Fleckenbildung, keine besondere Fleckentfernung erforderlich
- 8-9 = kaum sichtbarer Schattenfleck
- 7 = sichtbarer Schattenfleck
- 5-6 = stark sichtbarer Schattenfleck
- 1-4 = totale Kontamination, keine Fleckentfernung möglich

## Noten:

- 160-170 Punkte: sehr gut
- 150-159 Punkte: gut
- 120-149 Punkte: nicht mehr vertretbar
- 100-119 Punkte: nicht mehr vertretbar
- < 99 Punkte: nicht mehr vertretbar

- Probenvorbereitung:** 14.03.2011
- Lagerung der Proben:** 7 Tage bei  $23 \pm 2^\circ\text{C}$
- Prüfdatum:** 25.03.2011
- Datum des Prüfberichts:** 30.03.2011
- Prüfstelle:** Brillux Münster
- Abteilung:** Forschung & Entwicklung

Dieser Bericht basiert auf intensiven internen Prüfungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ansprechpartner bei Fragen:  
Technische Beratung Tel: +49 (0)251 7188- 239